



Brännkurva till Laguna Crystal Glazes:

Segment 1: bränn med 120°C per timme till 677°C

Segment 2: bränn med 177°C per timme till 1171°C

Segment 3: bränn med 120°C per timme till 1185°C

Segment 4: 0°C låt gå ner till 1065°C med hålltid på 3 timmar.

Stäng av.

Gör en testbränning först och anpassa kurvan om det behövs, eftersom olika ugnar ger olika resultat. Vid osäkerhet används orton cones vid bränningen.